

ディックエステルバンド

熱融着用

DIC ESTER BAND

- 軽量(帯鉄の1/6)で安全性・作業性に優れています
- 抜群の熱融着強力が得られ、素材特性がフルに発揮されます
- ハンドツールの御使用により、作業能率のアップがはかれます
- エステルバンド用自動梱包機の御使用により
省力化・ライン化がはかれます



● 熱融着用 Sタイプ

品名	幅 mm	厚さ mm	長さ M	引張強力 N/kg	伸度 %	内径 Φ	梱包	巻
S125	12	0.5	2500	2650 / 270	15	200		1
S164	15.5	0.41	2500	2740 / 280	15	200		1
S164E	15.5	0.45	2500	2550 / 260	15	200		1
S165	15.5	0.5	2000	3430 / 350	15	200		1
S165E	15.5	0.58	1800	3230 / 330	15	200		1
S166E	15.5	0.69	1500	3920 / 400	15	200		1
S194	18.8	0.41	2000	3330 / 340	15	200		1
S195	18.8	0.5	1800	4210 / 430	15	200		1
S195E	18.8	0.58	1500	3920 / 400	15	200		1
S196	18.8	0.6	1500	5000 / 510	15	200		1
S196E	18.8	0.69	1300	4700 / 480	15	200		1

※ E はエンボス仕様です

● 熱融着用 Zタイプ

品名	幅 mm	厚さ mm	長さ M	引張強力 N/kg	伸度 %	内径 Φ	梱包	巻
Z168	16	0.8	1400	5390 / 550	20	400		1
Z198	19	0.8	1200	6370 / 650	20	400		1
Z258	24.5	0.8	800	7840 / 800	20	400		1

※ Zタイプは全てエンボス仕様です